

Haftspachtel 9070



Inhalt

Weißes Pulver auf der Basis von Spezialgipsen, Polyvinylacetatharz und Zellulosefasern.

Verwendung

Der Spachtel wird zum Füllen von Rissen und Löchern, zum Glätten von Wänden, zur Verspachtelung der Fugen von Gipskarton-, Fermacellplatten, Filigrandecken ohne Bewehrungsstreifen und zur Befestigung von Gipskarton-, Gipsfaser-, Leichtbau- und Mineralfaserplatten auf Mauerwerk eingesetzt.

Nichtbrennbarer Baustoff

Klasse 1 nach Din 4102 Teil 4. Erfüllt die in der Din 1168 gestellten Anforderungen für Fugengips, Ansetzgips, Spachtelgips.

Anrühren

1 Raumteil Wasser in ein sauberes Gefäß geben und ca. 2 Raumteile Pulver einstreuen. Danach mischen und nach 3 Minuten nochmals umrühren.

Untergrund

Die Untergründe und Plattenkanten müssen sauber, fest und tragfähig sein. Schmutz und Staub sind zu entfernen. Gegebenenfalls mit Leovado Primer PK grundieren und verfestigen. Dichte, gestrichene Untergründe, z.B. Glasgewebe, dünn vorspachteln. Mehr Sicherheit erhält man durch die Grundierung mit Leovado Primer PK 1:1 Raumteile, insbesondere bei einer Spachtelung auf Kunststoffoberflächen.

Verarbeitungszeit

ca. 45 Minuten

Nicht unter 10°C Raumtemperatur verarbeiten.

Verbrauch

1 kg Pulver /qm pro mm



White powder on basis of special gypsum, polyvinylacetat and cellulose fibres. For filling of cracks, joints and holes. For smoothing and plastering of wall, made of concrete, raw masonry, plasterboards and other substrates. For jointing of plaster boards without armouring reinforcement tapes.

Mortar can be applied in any thickness in one operation. The surface will remain free of cracks. Working time approx. 45 minutes.

The surface must be gripped, dry, firm and free of dust. If necessary apply Leovado-Primer first. Dense, smooth, and non-absorbent substrates, such as painted under-grounds must be primed with Leovado Primer 1:1 (kg) first.



Pour ragréer, lisser les surfaces murales en béton, la maçonnerie, le enduits, les panneaux de carton-plâtre et autres appropriés. Pour refermer les joints des panneaux de cartons-plâtre.

Le mortier peut être appliqué de préférence en couche épaisse en une seule opération et la surface n'est pas sujette aux fissurations. Temps d'application env. 45 minutes.

Le support doit être accrochant, sec, stable e exempt de poussières et d'autres agents séparateurs. Sur les supports lisses et denses comme par ex, les peintures laquées, appliquer Leovado Primer 1:1.



Pleisteren, gladmaken van wandvlakken van beton, metselwerk, pleister, gipsplaten en andere ondergronden. Voor het dichten van voegen bij gipsplaten en prefab betonelementen. Van het inleggen van wapeningsstroken kan worden afgezien.

De ondergrond moet ruw, droog, stevig en vrij van stof zijn. Gladde en dichte ondergronden, zoals bijv. lak lagen, moeten worden voorbehandeld met Leovado Primer 1:1.

